

Rimano FINAL



- Novo na tržištu
- Savršeno bijela gipsana glet masa za zaglađivanje zidova i stropova
- Izuzetna obradivost
- Manja potrošnja
- Pogodna za sve stambene prostore uključujući i kupaonice
- za obradu žbukanih, gipskartonskih i betonskih površina

Tehnička informacija



Vaš trgovac

RIMANO FINAL**Bijela glet masa za fino izravnanje zidova i stropova**

Opis proizvoda	Fina gips masa za unutrašnje površine. Za zagladjivanje zidova i stropova.	
Sastav	Suha mješavina finog gipsa s dodacima za bolje prijanjanje	
Područje uporabe	RIMANO FINAL je masa za zagladjivanje na bazi bijelog gipsa. Prvenstveno je primjerena za zagladjivanje betonskih, montažnih elemenata, gips kartonskih ploča, gipsanih i potpuno suhih vapneno cementnih žbuka. Upotreblijiva je također i u svim stambenim prostorima, uključivo i kupaonicama i WC-ima, ali ne i kao podloga za pločice. S RIMANO FINALOM također možemo zapunjavati pukotine i fuge.	
Pakiranje	Vreće 25 kg, 40 vreće na paleti	
Prednosti materijala	Gips masa za zagladjivanje se lako nanosi i odlikuje se vrlo glatkom i bijelom površinom. RIMANO FINAL je primjeren za zagladjivanje površina nanosom od 0-10 mm (do same površine podloge). Vrlo je primjerena podloga za tapete, lakiranja, disperzijske i druge boje.	
Izvedba	RIMANO FINAL polako dodajemo u posudu s čistom vodom (omjer 1,5 kg mase u 1 l vode) te pustimo da se namoči 3-5 minuta. Zatim ga promješamo ručno ili strojnim mješačem. RIMANO FINAL nanosimo u dva sloja. Prvim slojem zapunimo sve pore, pukotine i neravnine. Drugim slojem (nakon jednog sata) gladilicom nanosimo najtanji mogući sloj materijala. Radi iznimne podatnosti materijala možemo koristiti i velike gladilice (do 50 cm).	
Tehnički podaci	Potrošnja	0,9 kg/m ² /mm Podaci su dobiveni u vlastitom laboratoriju u suradnji sa neovisnim institutom i volumenskim mjerenjem.
	Vrijeme obradivosti	Od početka dodavanja u vodu do stvrdnjavanja imamo na raspolaganju cca 60 min. Ovisno o upojnosti podloge i vanjske temperature.
	Debljina nanosa	Ovisno o podlozi: 0-3 mm
	Čvrstoća	Tlačna čvrstoća: ≥ 2,5 N/mm ² Čvrstoća pri savijanju: ≥ 1,0 N/mm ² Prionjivost: ≥ 0,5 N/mm ²
	Skladištenje	RIMANO FINAL skladištimo na suhom, na paleti ili na uzdignutoj drvenoj podlozi. Rok upotrebe 12 mjeseci.

Tehnička informacija

Rigips Austria GmbH
 Predstavništvo u RH
 10000 Zagreb, Hondlova 2,
 tel. 01 2335 570, fax. 01 2444 290
 e-mail: office.hr@rigips.com
 www.rigips.com